

## Spiegelkleber Typ SK 900

Besonders geeignet wo eine elastische Klebenaht verlangt wird.

- Anwendung:** Besonders geeignet zum elastischen Kleben von Spiegeln auf nicht saugenden Untergründen wie Glas, Aluminium, Metall usw.. Saugende und poröse Untergründe müssen mit Primer vorbehandelt werden.
- Verarbeitung:** Damit nach dem Anpassen der Teile eine genügende Luftzirkulation sichergestellt ist, darf der SK 900 nur in vertikaler Raupenform aufgetragen werden. Allfällige schadhafte Stellen auf der Spiegelrückseite dürfen nicht mit dem Kleber in Berührung kommen. Die Raupenbreite sollte zwischen 3 – 12 mm liegen. Die Raupenstärke ist abhängig von Untergrund, Spiegelgrösse und Gewicht. Es darf auf keinen Fall flächig oder punktförmig aufgetragen werden. Die Endfestigkeit erreicht die Klebung erst nach ca. 24 Stunden, deshalb ist eine Fixierung des Spiegels notwendig. Für eine sichere Verklebung ist pro 1 Kilo Spiegelgewicht eine Raupenlänge von mind. 20 cm erforderlich. Für problematische Untergründe wie Gips oder Weichfaserplatten ist nach dem Primern ein Zuschlag um das Doppelte an Laufmetern vorzusehen.
- Basis:** Speziell entwickelter gebrauchsfertiger einkomponenten Spiegelkleber. Der Dichtstoff vulkanisiert nach dem Ausspritzen unter dem Einfluss der Luftfeuchtigkeit zu einem elastisch bleibenden Kautschuck.
- Farbe:** Transparent
- Charakter:** Elastisch
- Konsistenz:** Pastös standfest
- Dichte:** Ca. 1.02 g/cm<sup>3</sup>
- Hautbildung:** Bei +23°C und 55 % Luftfeuchtigkeit 8 - 10 min.
- Aushärtezeit:** Bei +20°C ca. 24 std.

- Verarbeitungstemperatur:** Bei +5°C bis +40°C
- Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +160°C nach vollendeter Vernetzung
- Kennzeichnung:** Giftklassenfrei, gewerbliches Produkt
- Lagerung:** Trocken, ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern bei Temperaturen von +10°C bis +25°C
- Haltbarkeit:** In geschlossener Originalverpackung, bei kühler und trockener Lagerung mind. sechs Monate haltbar ab Lieferung.
- Sicherheitsratschläge:** Bei Berührung mit Augen gründlich mit viel Wasser auswaschen und ggf. den Arzt aufsuchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Zur Beachtung:** Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird.

Niederhelfenschwil, 01.06.2015

Eggwis 6  
CH-9527 Niederhelfenschwil

T 0041 71 971 12 82  
F 0041 71 971 14 67

[hpm@hpm-produkte.ch](mailto:hpm@hpm-produkte.ch)  
[www.hpm-produkte.ch](http://www.hpm-produkte.ch)

Raiffeisenbank Niederhelfenschwil

IBAN CH98 8128 9000 0037 3973 3

SWIFT RAIFCH22C89