

Bodenmarkierungsklebeband

Schutzlaminiert

Technisches Datenblatt



Produktbeschreibung:

Das Bodenmarkierungsklebeband Schutzlaminiert ist extrem reißfest, strapazierbar und gabelstaplerüberfahrbar. Es handelt sich um eine auffällige Bodenmarkierung mit Warneffekt, die für mehr Sicherheit im Betrieb sorgt.

Die PVC Folie hat eine schutzlaminierte Oberfläche und eine selbstklebende Rückseite ohne Trägerfolie. Stärke 0,18mm.

Farben: schwarz/gelb schraffiert, rot/weiß schraffiert
Abmessungen: 50mm & 75mm breit, 16,5m & 33m lang

Anwendungsbereiche:

- Auffällige Bodenmarkierung mit Warneffekt
- für mehr Sicherheit im Betrieb
- zum Markieren, Sichern, Leiten, Begrenzen und Sperren
- zur Kennzeichnung von Lagerplätzen und Fahrwegkennzeichnung gem. BGV A 8 (VBG 125)
- schwarz/gelbe Schraffur warnt vor dauerhaften Gefahren
- rot/weiße Schraffur warnt vor vorübergehenden Gefahren (z. B. Baustellen, Wartungsarbeiten, etc.)
- Innenbereiche mit geringer bis mittlerer Beanspruchung

Produkteigenschaften:

- Auffällige Farben
- Schnelle, einfache und saubere Montage
- Keine Fachkenntnisse erforderlich
- Komfortable und genaue Montage mit Hilfe eines Bodenmarkierungsgerätes
- Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
- Reißfest und strapazierbar
- Gabelstaplerüberfahrbar
- Leichte Reinigung
- Sofort begehbar
- Belastbar nach 6-8 Stunden
- Maximale Klebkraft nach 72h, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Verlegetemperatur ab +10 Grad Celsius
- Verlegung nur auf sauberen und trockenen Untergründen

Technische Daten:

Eggwis 6
CH-9527 Niederhelfenschwil

T 0041 71 971 12 82
F 0041 71 971 14 67

hpm@hpm-produkte.ch
www.hpm-produkte.ch

Raiffeisenbank Niederhelfenschwil

IBAN CH98 8128 9000 0037 3973 3

SWIFT RAIFCH22C89

Bodenmarkierungsklebeband

Schutzlaminiert

Technisches Datenblatt

Belag-Eigenschaften	
Material	SPVC Film
Basisgewicht	195 g/m²
Dicke	0,1765 mm
Reißfestigkeit	MD: 8,4 kg/15 mm
	CD: 6,2 kg/15 mm
Farbe	Schwarz/gelb schraffiert, rot/weiß schraffiert
Flexibilität	gut
Bruchdehnung in %	>200%
Klebstoff-Eigenschaften	
Klebstoff	Kautschukkleber
Test der Klebeeigenschaft Rollballdistanz	25 cm
Reißfestigkeit	24 h (1" x 1" @ 1 kg)
Klebkraft	2,5 kg/25 mm
Abziehkraft	13 g/m²
Verlegetemperatur	+10°C bis +30°C
Temperaturbeständigkeit (verlegt)	-20°C bis +60°C
Lagerfähigkeit	2 Jahre bei +15° bis +30°C, trocken
Öl, Chemikalien- und UV-Beständigkeit	
Material	Beständigkeit
Motoröl	gut
Getriebeöl	gut
Hydrauliköl	gut
Benzin	gut
Wasser	gut
Seifenlösung	gut
Alkohol	gut

Empfohlenes Zubehör	Bodenmarkierungsgerät für PVC-Markierungsbänder
----------------------------	----------------------------------------------------